

**FRABO ADESIVI** S.p.A

Technický list

rev.4, 8/4/2014

**Nábytkářský průmysl,
čalounění****FRABO ADESIVI** spa
20061 Carugate (Mi)
via G.Garibaldi 76/78
telephone (02) 9253631 (4 lines)
telefax (02) 9252357
Internet <http://www.frabo.it>

PRODUKT **AQUAGUM® B/194**

Oblast použití.....	Dvoukomponentní lepidlo ve spreji se specifickým použitím pro lepení pěnového polyetheru a polyurethanu k sobě, ke dřevu, tkaninám, okrajům, bavlněným materiálům, skleněným vláknům a podobným materiálům.
Hlavní charakteristiky.....	Produkt na bázi vody, bez rozpouštědel. Nehořlavý, netoxický. Čas otevření od 0 do asi 30 minut. Hlavními charakteristikami produktu jsou: sprejování obou povrchů, skvělá tepelná odolnost, silné počáteční vytvrzení, vysoký obsah sušiny a výtěžek.
Základ.....	Modifikovaný latex ze syntetického kaučuku.
Barva	Bílá až světle modrá.
Sušina.....	53,5 % (+/-2)
Viskozita.....	10-50 mPas Brookfield, při 20 °C
Kategorie.....	Nehořlavý.
Výtěžnost	Cca 70/80 gr/m ² v závislosti na absorpčních vlastnostech materiálu.
Tepelná odolnost.....	48 hodin po lepení a s povrchy při napětí, přes +80 °C.
Aplikační nástroje.....	Speciální nízkotlaká sprejová pistole pro dvoukomponentní lepidla na bázi vody, s vnitřkem z nerezové oceli a tryskou o průměru 1,0–1,5 mm. Doporučujeme použití nízkého tlaku (1–2 atm) a tlakových systémů namísto čerpadel.
Způsob použití	Aquagum B/194 by měl být aplikován spolu s naším specifickým katalyzátorem za použití speciální externí směšovací pistole. Ujistěte se, že materiály připravené k lepení jsou čisté a že neobsahují stopy prachu apod; nasprejujte rovnoměrnou vrstvu lepidla na oba povrchy ze vzdálenosti asi 30 cm, poté okamžitě přiložte povrchy k sobě po dobu asi 30 minut; pro povrchy s nízkou absorpční kapacitou, jako je dřevotříska, plast nebo kov, vyčkejte 3/5 minut před spojením povrchů. Lepicí proces může být považován za hotový po 48 hodinách.
Čištění povrchu	K odstranění zbytků lepidla z povrchů doporučujeme: vodu, jestliže je produkt vlhký, a PULITORE PER AQUAGUM, když je suchý.
Skladování.....	Asi 6 měsíců v uzavřeném, originálním balení při pokojové teplotě (+10/+30 °C)
Balení.....	Plechovky, barely a nádrže o čisté hmotnosti 28 kg, 230 kg a 1100 kg.
Varování.....	Citlivý v případě intenzivního chladu, během zimy ponechte produkt ve vyhřívané místnosti. Jestliže produkt zamrzne (pod +5 °C), je nepoužitelný. Po použití pečlivě uzavřete nádoby, při kontaktu se vzduchem má lepidlo sklon tuhnout a stává se tak nepoužitelné. Vyvarujte se zdrojů tepla a přímému slunci. Před sprejováním komponenty nemíchejte. Lepidlový film má sklon žloutnout, jestliže je vystaven slunci. Poměr mezi lepidlem a katalyzátorem ve sprejové fázi musí být zhruba 10/2. Jestliže lepíte kůži/tkaniny/syntetiku bílé nebo světlé barvy, kontaktujte předem FRABO ADESIVI S.p.A.

Informace ohledně vlastností a aplikace produktu jsou pouze orientační. Jsou však založeny na experimentech a testech provedených v našich laboratořích, FRABO ADESIVI spa nijak negarantuje a odmítá veškerou zodpovědnost za jakékoli problémy, které by mohly vyplýnout z použití výše popsaného produktu.