

**FRABO ADESIVI** s.p.a

Technický list

rev.4, 04/07/2014

**Nábytkářský průmysl,
čalounění****FRABO ADESIVI** spa
20061 Carugate (Mi)
via G.Garibaldi 76/78
telephone (02) 9253631 (4 lines)
telefax (02) 9252357
Internet <http://www.frabo.it>

PRODUKT	AQUAGUM® B/221
Oblast použití.....	Dvoukomponentní lepidlo ve spreji se specifickým použitím v čalounictví pro lepení pěnového polyetheru, polyurethanu a obecně expandovaných materiálů k sobě, ke dřevu, tkaninám, okrajům, bavlněným materiálům, skleněným vláknům apod.
Hlavní charakteristika.....	Produkt na bázi vody, netoxický, ke sprejování obou povrchů. Čas otevření od 1 do 15 minut. Hlavními charakteristikami produktu jsou: vysoká teplotní odolnost, silné spojení umožňující slepení povrchů s nízkou absorpční kapacitou, vysoký obsah sušiny, a tedy skvělý výtěžek, extrémně nízké uvolňování vody během aplikace a měkká lepicí linie.
Základ.....	Latex z modifikovaného kaučuku.
Barva.....	Bílá, oranžová nebo modrá.
Sušina.....	54% (+/-2).
Viskozita.....	800 mPas Brookfield (+/-400), při 20 °C
Kategorie.....	Nehořlavý.
Tepelná odolnost.....	48 hodin po lepení: přes +80 °C.
Výtěžnost	Zhruba 70/80 gr/m ² .
Aplikační nástroje.....	Speciální nízkotlaká sprejová pistol určená pro dvoukomponentní lepidla na bázi vody. Doporučujeme nízký tlak (1–1,5 atm) a systémy tlakových nádrží namísto čerpadel.
Metody použití.....	Aquagum B/221 by měl být aplikován spolu s naším specifickým katalyzátorem za použití speciální externí směšovací pistole. Ujistěte se, že materiály připravené k lepení jsou čisté a že neobsahují stopy prachu apod.; nasprejujte rovnoměrnou vrstvu lepidla na oba povrchy ze vzdálenosti asi 30 cm, poté okamžitě přiložte povrchy k sobě po dobu asi 15 minut. Lepicí proces může být považován za hotový po 48 hodinách.
Čištění povrchu	K odstranění zbytků lepidla z povrchů doporučujeme: vodu, jestliže je produkt vlhký, a PULITORE PER AQUAGUM, když je suchý.
Skladování	6 měsíců v uzavřeném, originálním balení při pokojové teplotě (+10/+30 °C)
Balení	Plechovky, barely a nádrže o čisté hmotnosti 28 kg, 230 kg a 1100 kg.
Varování	Citlivý v případě intenzivní zimy, během zimy ponechte produkt ve vyhřívané místnosti. Jestliže produkt zamrzne (pod +5 °C), je nepoužitelný. Po použití pečlivě uzavřete nádoby, při kontaktu se vzduchem má lepidlo sklon tuhnout a stává se tak nepoužitelným. Vyvarujte se zdrojů tepla a přímému slunci. Před sprejováním komponenty nemíchejte. Lepidlový film má sklon žloutnout, jestliže je vystaven slunci. Poměr mezi lepidlem a katalyzátorem ve sprejové fázi musí být zhruba 10/2. Jestliže lepíte kůži/tkaniny/syntetiku bílé nebo světlé barvy, kontaktujte předem FRABO ADESIVI S.p.A.

Informace ohledně vlastností a aplikace produktu jsou pouze orientační. Jsou však založeny na experimentech a testech provedených v našich laboratořích, FRABO ADESIVI spa nijak negarantuje a odmítá veškerou zodpovědnost za jakékoli problémy, které by mohly vyplývat z použití výše popsaného produktu.