

**FRABO ADESIVI** SPA

Technický list

rev. 3, 03/09/2013

**Nábytkářský/dřevařský průmysl, lamináty a
čalounění****FRABO ADESIVI** spa
20061 Carugate (Mi)
via G. Garibaldi 76/78
telephone (02) 9253631 (4 lines)
telefax (02) 9252357
Internet <http://www.frabo.it>

PRODUKT	RESPAN PLR/SUPER
---------	------------------

- Oblast použití.....** Polychloroprenové lepidlo ve spreji se specifickým použitím pro náročnější lepicí práce s plastovými lamináty, polyethery a polyuretanovými pěny pro lepení k sobě, ke dřevu, korku, kovům, tkaninám, okrajům, skleněným vláknům, kůži a podobným materiálům. Produkt je také vhodný jako primer pro injektáž PU při produkci sendvičových panelů. Hlavními charakteristikami produktu jsou: vysoká teplotní odolnost a silné počáteční vytvrzení.
- Základ.....** Syntetický kaučuk a pryskyřice v roztoku organických rozpouštědel. Produkt byl vyroben v souladu s platnými právními předpisy
- Barva** Slaměná nebo červená (na vyžádání)
- Teplotní odolnost.....** Přes + 80 °C, 48 hodin po lepení.
- Výtěžnost.....** Zhruba 200/250 gr/m² (výpočet byl proveden při sprejování na oba povrchy)
- Viskozita** 800 mPas Brookfield (+/-50), při 20 °C
- Kategorie** Hořlavý.
- Aplikační nástroje.....** Sprejová pistol s tryskou o průměru od 1,8 do 2,0 mm a tlakem alespoň 4/5 atm. Sprejujte pomocí pistole s kalíškem, duální membránou či ponorným čerpadlem.
- Metody použití.....** Ujistěte se, že materiály připravené k lepení jsou čisté a neobsahují žádné stopy prachu apod.; plechové desky by měly být odmaštěny acetone či trichlorethylenem (za jakýchkoli podmínek se vyhněte nitroředidlům); nasprejujte rovnoměrnou vrstvu lepidla na oba povrchy ze vzdálenosti asi 50 cm, vyčkejte zhruba 5/10 minut (v závislosti na podmínkách prostředí), aby vytékalo rozpouštědlo, poté spojte tyto dva povrchy a stlačte. Při produkci sendvičových panelů vyčkejte po nasprejování lepidla asi 5 minut před injektáží PU.
Lepicí proces může být považován za hotový po 48 hodinách.
- Skladování.....** Zhruba 6 měsíců v uzavřených, originálních obalech při pokojové teplotě. (+10°/+40 °C).
- Balení.....** 20 Kg krabice a 170 Kg barely o čisté hmotnosti.
- Varování.....** Po použití opatrně uzavřete nádobu. Promíchejte před použitím. Skladujte při pokojové teplotě. Je citlivý na intenzivní chlad.
Jestliže lepíte kůži/tkaniny/syntetiku bílé nebo světlé barvy, kontaktujte předem FRABO ADESIVI S.p.A.

Informace ohledně vlastností a aplikace produktu jsou pouze orientační. Jsou však založeny na experimentech a testech provedených v našich laboratořích, FRABO ADESIVI spa nijak negarantuje a odmítá veškerou zodpovědnost za jakékoli problémy, které by mohly vyplynout z použití výše popsáního produktu.